

Art.-No.: 6.0408.0503
6.0408.2503**0408**

0408 2K HS tužidlo Low VOC standard

Vlastnosti:

HS tužidlo 0408 je isokyanátové tužidlo pro 4CR HS a UHS krycí laky

Doporučení:

0408 reaguje s vlhkostí, proto nádobu uzavřete ihned po odebrání materiálu. Zabraňte vdechování barvy z přestřiku.

Materiál před zpracováním důkladně promíchejte.

Schnutí:

proti prachu při 20°C: 40 - 50 min.

na dotyk při 20°C: 6 hod.

pro montáž při 20°C: 16 hod.

pro montáž při teplotě objektu 60°C: 35 min.

po montáž při sušení IR zářičem: 8 - 15 min.

Technické údaje:

Barva	bezbarvý
Míchací poměr	viz základní produkt
Zpracovatelnost	viz základní produkt
Viskozita při 20°C	ca. 18 s 4 mm

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 12 měsíců.