



Art.-Nr.: 6.2015.0900 6.2015.4900
 6.2015.1800 6.2015.9000
 6.2015.2700
 6.2015.2732

2015

Soft tmel

Vlastnosti:

2015 Soft tmel je plnicí a dokončovací polyesterový tmel s přílnavostí na ocelový plech a skelný laminát (GFK). Krátké schnutí a lehká brousitelnost jsou další vlastnosti tohoto špičkového výrobku. Přelakovat 4CR HS 2K plničem.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/b): 250 g/l

Obsah VOC v přípravku: 4 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 4 g/l

Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2015 Soft tmel a tužidlo BPO 2900/2910 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Technické údaje:

Míchací poměr	100:2
Zpracovatelnost	3 - 4 min.
Brousitelný po	ca. 20 min. (teplota objektu 20°C)
Viskozita při dodání	pastovitý (při 20°C)
Tužidlo	2900 / 2910 BPO
Barva	běžová

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.