



Art.-Nr.: 6.2200.0251 6.2200.2000
6.2200.0501
6.2200.1000
6.2200.1001

2200

Elastic tmel bílý

Vlastnosti:

2200 Elastic tmel je zvláště snadno brousitelný 2-komponentní jemný polyesterový tmel s přilnavostí na železo, ocel a GFK (skelný laminát). Díky velmi jemnému zrně a vynikající kryvosti je 2200 Elastic tmel vhodný pro použití jako krycí a jemný tmel k nanášení v tenkých a nejtenčích vrstvách, jako krycí vrstva na PE plnicí tmely, k uzavření případných pórů nebo k vyrovnání malých nerovností a k odstranění drobných poškození laku, škrábanců apod. na karoseriích. Tmel lze nanášet bez problémů i na svislé plochy.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/b): 250 g/l

Obsah VOC v přípravku: 4 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 4 g/l

Doporučení:

Nevytvrdlé staré laky nebo základy odstranit.

Nenanášet na termoplastické nebo kyselinou vytvrzující produkty (reaktivní primer).

Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.

Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit. 2200 Elastic tmel a tužidlo 2900 / 2910 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: brousitelný po ca. 15 minutách

Teplota objektu 60°C: brousitelný po ca. 10 minutách

Technické údaje:

Míchací poměr	100:2
Zpracovatelnost	4 - 5 min.
Tužidlo	2900 / 2910 BPO
Barva	bílá

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.