



Art.-Nr.:6.2355.1600

2355

Multi tmel Trillanium

Vlastnosti:

2350 je vysoce kvalitní 2K polyesterový univerzální tmel k vyrovnání nerovností a prohlubní při opravách osobních vozidel a při stavbě vozidel a strojů. Profesionální kvality s vynikajícími vlastnostmi. Velmi dobrá přilnavost na železo, ocel, hliník, GFK (skelný laminát) a pozinkované podklady. Optimální zpracovatelnost pro dosažení uzavřeného, hladkého povrchu. Vysoká odolnost na svislých plochách. Jemný tmel s vysokou plnivostí. Okraje nepraskají při jemném broušení.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/b): 250 g/l

Obsah VOC v přípravku: 4 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 4 g/l

Doporučení:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit!

Termoplastické laky (NC laky a 1K akrylové laky) a kyselinou vytvrzující produkty (Wash primer) a syntetické laky kompletně odstranit.

Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleky) ve vrchním laku.

Zpracování:

2355 Multi Soft Trillanium tmel a tužidlo 2900 důkladně smíchat. Po zaschnutí lze 2355 Multi Soft Trillanium tmel přelakovat všemi běžnými laky. Tmelená místa odizolovat 2K plničem.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Technické údaje:

Míchací poměr	100:2
Zpracovatelnost	3 - 4 min.
Tužidlo	2900 BPO
Barva	modrá
Schnutí (teplota objektu 20°C)	brousitelný po ca. 25 minutách

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.