



Art.-Nr.: 6.5250.1000

5250

Voskový ochranný nátěr na podvozky

Vlastnosti:

5250 voskový ochranný nátěr na podvozky je dlouhodobá antikorozi ochrana podvozků, podběhů apod. Spolehlivá ochrana proti korozi způsobované posypovou solí, účinná i v tenké vrstvě. Vynikající přilnavost na všech podkladech, velmi dobrá antikorozi ochrana, odolává posypové soli, snadná zpracovatelnost, houževnatý voskový film s vysokou odolností, nestéká ani v silných vrstvách.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l

Obsah VOC v přípravku: max 840 g/l

Doporučení:

Díky své thixotropii lze 5250 bez nebezpečí stékání nanášet v silných vrstvách i na svislé plochy, např. blatníky. Motor, výfukové potrubí, díly brzd chránit před zastříkáním zakrytí např. krycím papírem.

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: 15 - 25°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti.

Podvozek musí být důkladně očištěn a suchý, bez prachu, mastnot a rzi. Starší, již nedržící ochranný nátěr musí být odstraněn.

Po použití dózu obraťte dnem vzhůru a pročištěte trysku krátkým prostříknutím.

5250 lze nanášet pistolí na nátěry na podvozky (UBS pistole). Dózu před zpracováním důkladně protřepejte. Na dózu našroubujte stříkací pistoli. Provozní tlak 4 - 6 baru. Nanášet rovnoměrně do kříže.

Technické údaje:

Pojivo	syntetické vosky
Konzistence	tekutina
Obsah	1000 ml
Barva	černá
Specifická hmotnost	0,87 g/cm ³
Obsah sušiny	ca. 50%
Schnutí	ca. 1 hod. při tloušťce vrstvy 500 µm
Vydatnost	0,5 l/m ² při tloušťce vrstvy 500 µm

Skladování:

Skladovat v suchu při teplotě +10 až +30°C, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.