



Obj. č. 6.7235.5000

7235

2K HS-Rapid krycí lak 2:1

Vlastnosti

4CR 7235 je profesionální High Solid akrylový krycí lak, určený speciálně pro sušení v kabině. Je leštitelný po 15 minutách schnutí při 60°C (a následném vychladnutí). Snadné zpracování. Velmi dobrá odolnost všem povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota pro výrobek (Kat. B/e): 840 g/l.
Obsah VOC v přípravku: 424,25 g/l
Obsah VOC v aplikační směsi: max 420 g/l

Doporučení

Tužidlo:

4CR 0408 HS tužidlo krátké pro menší opravy.
4CR 0408 HS tužidlo standard pro částečné lakování.
4CR 0408 HS Härter dlouhé pro lakování větších ploch nebo při vyšších teplotách.

Použití

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

Stříkácí pistole:

Tlak pro stříkání: 2 - 2,5 bar (řídte se doporučením výrobce stříkácí pistole)
Tryska: 1,2 - 1,3 mm
Počet vrstev: 2

HVLP stříkácí pistole:

Tlak pro stříkání: 2 - 2,2 bar (řídte se doporučením výrobce stříkácí pistole)
Tryska: 1,2 - 1,3 mm
Počet vrstev: 2

Odvětrání: 3 - 5 min. mezi vrstvami

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: proti prachu po 15 - 20 min., na dotyk po 1 - 2 hodinách, pro montáž po 6 hodinách
Teplota objektu 60°C: na dotyk po 15 Min.

Sušení IR zářičem:

odvětrání: 3 - 5 min.
krátkovlnné: 8 min.
středněvlnné: 12 - 14 min.





Obj. č. 6.7235.5000

7235

Technické údaje

Barva	bezbarvý
Míchací poměr	2 : 1 na objem
Vydatnost	9 - 10 m ² /l
Tužidlo	0408
Ředění	přípravený ke stříkání po přidání tužidla
Viskozita pro stříkání	17 - 19 s 4 mm DIN při 20°C
Zpracovatelnost	1 - 1,5 h
Tloušťka suché vrstvy	40 - 60 µm

Skladování

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu minimálně 3 roky.