

Art.-Nr.: 6.7262.1000
6.7262.5000**7262**

UHS Krycí lak VOC +

Vlastnosti:

4CR 2K UHS krycí lak + je VOC konformní akrylový krycí lak pro celkové i částečné lakování osobních a užitkových vozidel. Obzvláště brilantní vzhled a optimální rozlití na rozpouštědlových i vodou ředitelných bázis lácích.

- VOC konformní
- jednoduché a komfortní zpracování
- optimální vytvrdnutí při sušení v lakovací kabině ale i při sušení při pokojové teplotě
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům
- vysoká odolnost chemickému a mechanickému zatížení
- vhodný i pro přelakování karbonu

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/d): 420 g/l

Obsah VOC v přípravku: 325,4 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: max. 420 g/l

Doporučení:

Tužidlo pro kompletní lakování: 0408 standard

Tužidlo pro lakování dílů: 0408 krátké (nebo 0408 standard společně s aktivním ředidlem 0500)

Smíchat krycí lak a tužidlo, pak teprve přidat ředidlo.

Pro zajištění optimálních vytvrdnutí je doporučeno urychlené schnutí v lakovací kabině. Pro sušení při pokojové teplotě je doporučeno použít tužidlo 4CR 0408 krátké.

Použitelný také jako ochranný lak pro neonové barvy (barvy zářící na denním světle).

4CR 7262 lze optimálně leštit bezprostředně po urychleném schnutí v kabině a vychladnutí.

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

Stříkácí pistolí HVLP:

Provozní tlak: 2,5 - 3 bar (výstupní tlak na trysce: 0,7 bar)

Tryska: 1,3 - 1,4 mm

Počet vrstev: nejprve 1 poloviční vrstva + následně 1 plná vrstva

Stříkácí pistolí:

Provozní tlak: 3 - 5 bar

Tryska: 1,3 - 1,5 mm

Počet vrstev: nejprve 1 poloviční vrstva + následně 1 plná vrstva

Odvětrání: 1 - 10 min. mezi vrstvami

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.



Art.-Nr.: 6.7262.1000
6.7262.5000

7262

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: přelakovatelný po 1 min., proti prachu po 30 min., na dotyk po 12 hod., pro montáž po 24 hod.

Teplota objektu 60°C: proti prachu po 5 min., na dotyk po 30 min., pro montáž po 2 hod.

Technické údaje:

Míchací poměr	2 : 1 na objem
Tužidlo	0408
Ředidlo	5% 0505 nebo 0500 (s 0408 standard)
Viskozita pro stříkání při 20°C	19 - 22 s 4 mm DIN
Zpracovatelnost při 20°C	1 hod. (0408 krátké), 2,5 hod (0408 stand.)
Tloušťka suché vrstvy	50 - 60 µm
Barva	transparentní
Vydatnost	10 - 12 m ² /l

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 3 roky.