



Art.-Nr.: 6.7270.1000
6.7270.5000

7270

HS krycí lak 2:1 odolný poškrábání

Vlastnosti:

7270 krycí lak je poškrábání odolný 2K HS akrylový krycí lak na bázi "Reflow" technologie. Univerzálně použitelný pro dvouvrstvé lakování. Vynikající odolnost povětrnostním vlivům, nežloutne, velmi vysoký lesk a dobrá plnivost. VOC konformní.

Vydatnost: 6 - 8 m²/l

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l

Obsah VOC v přípravku: 501 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 505,5 g/l

Doporučení:

Díky své odolnosti proti mikroškrábancům (způsobeným např. mytím v myčkách) a odolností chemikáliím je 7270 obzvláště vhodný pro kvalitní celkové lakování i lakování dílů osobních automobilů, motocyklů a užitkových vozidel.

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

Stříkáčím pistolí:

Provozní tlak: 2,2 - 2,5 bar

Tryska: 1,2 - 1,4 mm

Počet vrstev: 2

Odvětrání: 5 - 10 min. mezi vrstvami

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: proti prachu po 30 min., na dotyk po 12 hod., pro montáž po 24 hod.

Teplota objektu 60°C: proti prachu po 5 min., na dotyk po 30 min., pro montáž po 2 hod.

Technické údaje:

Míchací poměr	2 : 1 na objem
Tužidlo	0408
Ředidlo	0505 (10 - 15%)
Viskozita pro stříkání při 20°C	18 - 20 s 4 mm DIN
Zpracovatelnost při 20°C	4 - 6 hod. (podle tužidla)
Tloušťka suché vrstvy	40 - 50 μm
Barva	transparentní

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 3 roky.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.