



Art.-Nr.: 6.7435.0400

7435

Krycí lak ve spreji

Vlastnosti:

4CR 7435 Krycí lak ve spreji je bezbarvý, nežloutnoucí ochranný povlak. Není vhodný pro použití na čisté železo, mosaz, měď a hliník.

Obsah VOC:

Obsah rozpouštědel: 89%
Obsah VOC v přípravku: 709,2 g/l

Doporučení:

Stálobarevný, nežloutnoucí.

Dobrá přilnavost, trvanlivý lesk.

Odolný povětrnostním vlivům, chrání proti vlivům okolního prostředí, oxidaci a změnám odstínu a lesku.

Zpracování:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti.

Podklad: 2-vrstvé básis laky

Příprava: očistit 4CR odmašťovačem

Všechny podklady musejí být před lakováním čisté, suché a odmaštěné. Sprejovou dózu před použitím ca. 3 minuty důkladně protřepat. Nanášet ze vzdálenosti ca. 20 - 30 cm. Nanést ve více slabých vrstvách s odvětráním mezi vrstvami ca. 3 - 5 minut. Po použití obraťte dózu dnem vzhůru a pročistěte trysku prostříknutím na prázdno, aby se zabránilo zaschnutí materiálu v trysce.

Technické údaje:

Barva	bezbarvý
Postup lakování	dodržovat pokyny k použitým materiálům
Suchý proti prachu	po ca. 5 - 10 min.
Suchý na dotyk	po ca. 20 - 30 min.
Suchý pro montáž	po 2 hod.

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a horkem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.